



|   | <b>Norma Standards<br/>Norme Norm</b>  | <b>Risultato prova* Test results*<br/>Resultats des essais* Ergebnisse*</b>   |
|---|--|---|
| <p>classificazione prodotto<br/> <b>product classification</b><br/>                     classement<br/> <b>Klassifizierung</b></p>  | UNI EN 14411-G<br>ISO 13006  | gruppo B1a GL completamente greificato<br><b>group B1a GL fully vitrified</b><br>group B1a GL grès cérame fin<br><b>Gruppe B1a GL Feinsteinzeug</b> |
| <p>caratteristiche dimensionali e d'aspetto<br/> <b>dimensional and surface quality</b><br/>                     caractéristiques de la surface<br/> <b>Oberflächenqualität</b></p>   | UNI EN ISO 10545-2   | tolleranze minime nella 1 <sup>a</sup> scelta<br><b>very low tolerance</b><br>des tolérances minimales en 1er choix<br><b>Entspricht Normen</b>     |
| <p>assorbimento di acqua<br/> <b>water absorption</b><br/>                     absorption d'eau<br/> <b>Wasseraufnahme</b></p>  | UNI EN ISO 10545-3   | < 0,1%  |
| <p>resistenza alla flessione<br/> <b>flexural strength</b><br/>                     résistance à la flexion<br/> <b>Biegezug-Festigkeit</b></p>   | UNI EN ISO 10545-4   | > 45 N/mm <sup>2</sup>  |
| <p>resistenza al gelo<br/> <b>frost resistance</b><br/>                     résistance au gel<br/> <b>Frostwiderstandsfähigkeit</b></p>   | qualsiasi norma<br><b>all standards</b><br>toute norme<br><b>Alle normen</b> | garantita<br><b>guaranteed</b><br>garantie<br><b>Frostsicher</b>  |
| <p>resistenza attacco chimico<br/>                     (esclusione acido fluoridrico)<br/> <b>resistance to acids and alkalis<br/>                     (with the exception of hydrofluoric acid)</b><br/>                     résistance à l'attaque chimique<br/>                     (exclusion de l'acide fluorhydrique)<br/> <b>Säure und Laugen Beständigkeit<br/>                     (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)</b></p> | UNI EN ISO 10545-13  | nessuna alterazione<br><b>no damage</b><br>non attaquées<br><b>nicht angegriffen</b>  |
| <p>resistenza usura e abrasione<br/> <b>wear and abrasion resistance</b><br/>                     résistance à l'usure et abrasion<br/> <b>Abriebhärte</b></p>  | UNI EN ISO 10545-7   | alta<br><b>high</b><br>haute<br><b>Hoch</b>   |
| <p>dilatazione termica lineare<br/> <b>linear thermal expansion</b><br/>                     coefficient linéaire de dilatation thermique<br/> <b>Lineare Wärmeausdehnung</b></p>   | UNI EN ISO 10545-8   | 6 x 10 <sup>-6</sup>  |
| <p>resistenza alle macchie<br/> <b>stain resistance</b><br/>                     résistance aux taches<br/> <b>Fleckenfestigkeit</b></p>  | UNI EN ISO 10545-14  | garantita<br><b>guaranteed</b><br>garantie<br><b>garantiert</b>   |
| <p>resistenza dei colori alla luce<br/> <b>colour resistance to sunlight exposure</b><br/>                     résistance de la couleur à la lumière<br/> <b>Unveränderlichkeit der Farben<br/>                     wenn Strahlung zugesetzt wird</b></p>   | DIN 51094  | nessuna variazione<br><b>no change of colours</b><br>couleurs inchangées<br><b>Keinerlei Farbänderung</b>   |

\*valore indicativo approx value donnee approximative Ungefähre Werte

